

2017年5月25日，中国人民银行发布了《不宜流通人民币 纸币》行业标准，规定了不宜流通人民币纸币的类别及判定指标。按照规定，银行应免费为公众兑换不宜流通人民币纸币，不得付出不宜流通人民币纸币。什么样的人民币纸币属于不宜流通人民币呢？带您一图读懂。



# ★ 一图读懂

## 《不宜流通人民币 纸币》行业标准



### 1 脏污

检测人民币纸币正面、背面采样点光密度V值分别计算平均值的最大值，若大于等于下表中规定标准，为不宜流通人民币。

面额	光密度
100元	0.23
50元	0.24
20元	0.24
10元	0.23
5元	0.24
1元	0.23
5角	0.33
1角	0.37

### 2 污渍

人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀，形成票面局部污渍，有下列情形之一的，为不宜流通人民币。

- 印刷区域**：多处污渍累计面积大于150mm<sup>2</sup>，或单个污渍面积大于100mm<sup>2</sup>
- 非印刷区域**：多处污渍累计面积大于60mm<sup>2</sup>，或单个污渍面积大于50mm<sup>2</sup>
- 污渍面积未超标准**：但遮盖重要防伪特征之一，影响防伪功能

### 3 脱墨

人民币纸币票面出现部分或全部褪色，有下列情形之一的，为不宜流通人民币。

- 01 一处脱墨**：脱墨面积大于100mm<sup>2</sup>
- 02 多处脱墨**：累计脱墨面积大于80mm<sup>2</sup>
- 03 脱墨面积未超标准**：但遮盖重要防伪特征之一，影响防伪功能的

### 4 缺失

- 票面**：单处缺失面积大于10mm<sup>2</sup>，或票面多处缺失，累计缺失面积大于12mm<sup>2</sup>
- 边角**：票面单个缺角，其缺角面积大于20mm<sup>2</sup>，或票面多个缺角，缺角面积累计大于30mm<sup>2</sup>
- 安全线**：票面安全线缺失10mm以上，或其他重要的防伪特征之一缺失，影响防伪功能的

### 5 粘贴

人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，且有下列情形之一的，为不宜流通人民币。

- 1处**：票面出现一处粘附物，粘附物面积大于100mm<sup>2</sup>
- 多处**：票面出现多处粘附物，粘附物的累计面积大于60mm<sup>2</sup>
- 未超标准**：但遮盖了票面防伪特征之一，影响防伪功能的

### 6 撕裂

- 1处**：票面出现一处撕裂，撕裂长度大于10mm
- 多处**：票面出现多处撕裂，最短撕裂长度大于3mm，累计撕裂长度大于9mm

### 7 拼接

一张人民币纸币损坏为2部分(含)以上，通过粘贴等方式，按原样连接的，为不宜流通人民币。

### 8 变形

人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差2%以上，或票幅宽边与标准规格相差4%以上，为不宜流通人民币。

### 9 涂写

- 一处涂写面积大于200mm<sup>2</sup>**
- 多处涂写累计面积大于100mm<sup>2</sup>**
- 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了重要防伪特征之一，影响防伪功能的

### 10 皱折

人民币纸币票面出现皱褶、折痕，有下列情形之一的，为不宜流通人民币。

- 票面单个皱褶长度大于10mm
- 票面出现4处以上皱褶，褶纹明显、无法抚平，累计皱褶长度大于20mm
- 票面出现贯穿纸币的明显折痕，折痕处纸质变软、起毛的

### 11 绵软

人民币纸币纸质变软、结构损坏，明显失去挺括度。检测人民币纸币采样点弯曲挺度值的平均值，若小于等于下表规定标准，为不宜流通人民币。

面额	弯曲挺度(单位：牛)
100元	0.05
50元	0.03
20元	0.02
10元	0.03
5元	0.03
1元	0.04

### 12 炭化

- 01 一处炭化**：其炭化面积大于10mm<sup>2</sup>
- 02 多处炭化**：累计炭化面积大于18mm<sup>2</sup>
- 03 炭化面积未超过规定标准**：但遮盖了重要防伪特征之一，影响防伪功能的